

品質試験報告書

(株)YOOコーポレーション 殿

試験番号 12230225-1 (1/1)
2013年 1月 21日

受付月日 2013年 1月 15日
品名・品番 SRW-30
上液 ロットNO:192412(不織布)
数 量 1

一般財団法人 **ボークン品質評価機構**
BOKEN
近畿事業所
大阪府中央区上町1-18-15
TEL 06-6762-5887
FAX 06-6762-8588

[試験項目] 抗菌性試験
[試験方法] JIS L 1902 : 2008 定量試験(菌液吸収法) による。
生菌数の測定方法: 混釈平板培養法
[試験菌株] 大腸菌 *Escherichia coli* NBRC 3301

[試験結果]

	生菌数の常用対数値		増殖値
	接種直後	18時間後	
標準綿布	4.4	7.2	2.8

(試験成立条件: 増殖値 \geq 1.0 であること)

試料名	生菌数の常用対数値		殺菌活性値	静菌活性値
	接種直後	18時間後		
SRW-30 上液 ロットNO:192412(不織布)	4.4	1.3以下	3.1以上	5.9以上

(注) 界面活性剤(Tween80)0.05%を添加した試験菌液を使用した。

[参考]

算出方法: 殺菌活性値 = $Ma - Mc$
静菌活性値 = $(Mb - Ma) - (Mc - Mo)$

Ma: 標準綿布の接種直後
Mb: 標準綿布の18時間後
Mo: 試験試料の接種直後
Mc: 試験試料の18時間後

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。